

Gaminių HAUS SP naudojimo instrukcija

Gamintojas UAB „Vilniaus betono gaminiai“ į. k. 300960583, A. Jakšto g. 5, Vilnius, tel./faks. (85) 212 5981, haus@vbg.lt

Mūro gaminiai HAUS SP skirti naudoti pastatų ir inžinerinių statinių statyboje paprastiesiems, apdailos ir aptaiso, apkrovą laikantiems ir nelaikantiems mūriniams. Tinka vieno sluoksnio mūriniams, kaminų išorės mūriui, dvisluoksnėms su oro tarpu sienoms, pertvaroms, atraminėms sienelėms ir rūšiams. Juos galima naudoti gaisrinės saugos sienelėms, šilumai, garsui izoliuoti, taip pat ir garsui sugerti.

Modifikacijų paskirtis

Gaminiai tiekiami rinkai pakuotėmis, kuriose yra pastovus blokų modifikacijų komplektas (žr. lentelę).


Visu modifikacijų blokai dedami į sieną kartu, nerūšiuojant.

Be to, modifikacija P turinti vieną lygios formos (neigaubtą) trumpą šoną - durų ir langų angokraščiams bei sienų kraštams.

Blokų dalijimas

Blokų modifikacijos leidžia juos dalinti ties specialiai tam skirtomis siūlėmis. Taip gaunamos 170, 250, 330, ir 500 mm ilgio mūrijimui reikalingos dalys.

HAUS SP	Modifikacija		
	M	P	D
Skaičius pakuotėje, vnt.	70	20	10
Skaičius sienoje, %	70	20	10
Dalijamosios dalys, mm	500	500, 250, 250	500, 330, 170



--- siūlė blokui padalinti

Blokus galima dalinti per siūles mūrininko plaktuku arba bet koku betonu pjaunančiu prietaisu.

Eilės aukštis mūre (blokėlis + 1 cm skiedinys) yra 25 cm.

Mūrijimas

Ant transportavimo padėklo blokai padėti tuštymėmis į viršų.

Į mūrą blokai dedami dugnu į viršų, tuštymėmis į apačią.

Mūre blokai lieka tuščiaviduriai.

10 mm storio skiedinys klojamas ant lygaus horizontalaus blokų paviršiaus.

Mūrijimui naudojami paruošti mūro mišiniai arba ruošiamas cemento ir smėlio mūro skiedinys.

Skiedinys klojamas paprasta mente per visą blokėlio plotį.

Paprastai kiekviena eilė klojama su pusės bloko poslinkiu (užlaida). Blokai mūre perrišami taip, kad atstumas tarp vertikalių siūlių greta esamų eilių būtų ne mažesnis kaip 10 cm.

Kiekvienas blokas priglaudžiamas prie jau pastatyto. Tuštumą tarp blokų užpildoma skiediniu.

Vertikalios siūlės vaizdas yra lygiašonio trikampio, turinčio 5 mm pagrindą, formos.

Jeigu nekeliami specialus konstrukciniai reikalavimai, sienos nearmuojamos.

Apdaila

Apdailai tinka glaistas, dekoratyvinis tinkas, dekoratyvinės plytos, fasadinės plokštės ir t. t. HAUS blokai turi labai lygų ir tuo pat metu šiurkštų paviršių, dėl to pasižymi ypatingu mūro ir tinko sukibimu, dedant ploną tinko sluoksnį.

Lengvos termoizoliacinės medžiagos (putplastai, mineralinė vata ir t. t.) klijuojamos prie sienos ir tvirtinamos 3 cm ilgesniais termoizoliacijos sluoksnio storio kaiščiais.

Kabinimas ir tvirtinimas prie sienų

Naudoti tuščiaviduriam mūriui skirtus tvirtinimo elementus (inkarinius varžtus, varžtus su kaiščiais, ankerinę masę ir kt.). Tokių tvirtinimo elementų ištraukimo jėga sudaro nuo 40 iki 500 kg. Tvirtinimo elementus parinkti pagal numatytą apkrovą.

Elektros instaliacija

Galima naudoti potinkinę elektros instaliaciją.

Nelaikančiųjų sienų vertikalios vagos išpjaunamos mūro sienų vagapjove arba kitu betonu pjaunančiu prietaisu. Per atsidariusias tuštumas išvedžiojami laidai.

Daugiau informacijos apie blokelių panaudojimą ir rekomenduojamus konstrukcinius sprendinius galima rasti interneto svetainėje www.vbg.lt.